

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

656

ML6

Erstellt:

Stockburger, Olesja

Kunde:

Datum:

21.01.2016



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	325		2
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		3
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		4
C-RS-FR4-ML-0.25mm-105+105-TG150-HF	50201475	105	L2	5
		250		
		105	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	50		6
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	170		7
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		8
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	50		9
C-RS-FR4-ML-0.25mm-105+105-TG150-HF	50201475	105	L4	10
		250		
		105	L5	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	325		11
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		12
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		13
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	RS	14

Dicke nach Verpressen

B00:

1890 µm

Tol+:

200 µm

Tol-:

200 µm

Dmax:

2090 µm

Dmin:

1690 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

2000 µm

Tol+:

200 µm

Tol-:

200 µm

Dmax:

2200 µm

Dmin:

1800 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1910 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik